

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


№ 76-10/12/15 Цианакрилатный клей (быстродействующий)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Продукт: | Клей на основе цианакрилата (быстродействующий) для промышленного использования | |
| Область применения: | Клей на основе цианакрилата METAFLUX – это однокомпонентный быстродействующий клей для разных областей применения, имеющий разные варианты вязкости. Чтобы ускорить затверждение места склеивания, нужно обработать его активатором METAFLUX 76-01. | |
| Характеристики продукта: | <ul style="list-style-type: none"> • однокомпонентные цианакрилаты, затвердевающие под воздействием влаги из воздуха • диапазон температур от -60 °C до +80 °C (длительное воздействие) • высокая чистота продукта, свыше 95% • постоянная вязкость от первой до последней капли • высокая продуктивность (до 80 капель на грамм) • высокая устойчивость к воздействию химикатов • высокая устойчивость мест склеивания к старению при постоянных технических характеристиках не содержит растворителей • высокая адгезионная способность при хорошей механической прочности • широкие возможности применения | |
| Применение: | METAFLUX цианакрилатный клей наносится прямо из флакона на место склеивания. Прижать место склеивания. | |
| Внимание: | Не допускать контакта клея с кожей или глазами, потому что произойдет немедленное склеивание. | |
| Технические характеристики: | 76-10 | эластомеры, пластмассы, металлы |
| | 76-12/76-15 | эластомеры, пластмассы, металлы, пористые материалы |
| | 76-10/76-12/76-15 | 35 мПа*с/1200 мПа*с/1500 мПа*с |
| | 76-10 | 10 сек |
| | 76-12/76-15 | 10-30 сек |
| | Время затвердевания до рабочей прочности: | 24 часа |
| | Перекрываемый зазор: | 0,05 мм |
| | Прочность на растяжение и сдвиг: | 19 Н/мм ² |
| | Диапазон температур: | от -60 °C до +80 °C |
| | Цвет: | прозрачный |
| Активатор: | Чтобы ускорить затверждение места склеивания, можно обработать его активатором METAFLUX 76-01. | |
| Форма поставки: | Флакон-капельница 20 г | Упаковка = 25 шт. |

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de

Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.